

TEKNOL JRM

barva na hrany

TYP BARVY	Vodou ředitelná akrylátová barva.
UŽITÍ	Na nátěr hran dřevotřísky a dřevovláknité desky.
SPECIELNÍ VLASTNOSTI	TEKNOL JRM je velmi pružná barva, s nízkým prosakem vody. Odolnost vůči povětrnostním vlivům je dobrá.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Netěkavé látky	asi 43 vol.%
Obsah pevných látek	asi 650 g/l
Vypařující se organické látky VOC	asi 0 g/l
Teoretická spotřeba	8 m ² /l (mokrý film 125 μm, suchý film 55 μm)
Doba schnutí, +23°C, r.v. 50% (sklo 120 μm)	
-proti prachu	za 1 hod
-na dotek	za 1 hod 20 min
	Uvedená doba schnutí je pouze orientační, barva je určena na dřevěné povrchy.
Druhý nátěr	za 2 hod
Ředidlo, mytí pomůcek	Voda
Konečný efekt	Polomat
Odstíny	Bílý, černý, hnědý. Ostatní odstíny na domluvu. Tónovací systém Teknomix.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Příprava povrchu	Povrch musí být suchý a čistý. Vlhkost dřeva pod 20%.
Podmínky pro natírání	Při natírání a schnutí barvy má být teplota povrchu, vzduchu a barvy nad +5°C při relativní vlhkosti vzduchu pod 80%.
Natírání	Před natírání barvu pečlivě promícháme. Barvu nanášíme stříkacím zařízením, nanese 2-3 vrstvy.
SKLADOVÁNÍ	Nesmí zmrznout. Vhodná teplota skladování je +10-+25°C.

**MÁTE-LI ZÁJEM O BEZPEČNOSTNÍ LIST TOHOTO VÝROBKU,
OBJEDNEJTE SI JEJ [ZDE](#).**

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou jen uvádějící, neboť podléhají mimo jiné výběru odstínu, konečnému efektu atd. Vzhledem k tomu, že nemůžeme ovlivnit práci s barvou a okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá výrobním normám firmy TEKNOS. Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě.