

TYP BARVY	Lehce roztíratelná transparentní barva rosolovitá, která se dobře vsakuje do dřeva a obsahuje látky chránící dřevo před degradací.
UŽITÍ	Na nové i dříve mořené dřevěné venkovní povrchy, např. stěny, dveře, okenní rámy, mola, verandy a ploty. Nehodí se na povrchy natřené disperzními barvami nebo olejovými mořidly zanechávajícími na povrchu film, ale ani do skleníků, zimních zahrad či klecí pro zvířata.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Netěkavé látky	Kolem 18% vol.
Vypařující se organické látky	EU VOC hraniční hodnota(kat A/f):700g/l 2010.VOC výrobku: max- 700g/l.
Praktická spotřeba	Na dřevo neopracované 5 - 8 m ² /l Na dřevo ohoblované 9 - 12 m ² /l
Hustota	Asi 0,8 g/ml
Doba schnutí, +23°C	Druhý nátěr – ten samý den
Ředidlo	Neředí se. Pracovní pomůcky myjeme ihned ředidlem TEKNOSOLV 1621.
Konečný efekt	Neurčitý. Látka se vsakuje do dřeva.
Odstíny	Bezbarvý, transparentní odstíny dle vzorkovníku
Odolnost vůči povětrnostním vlivům	Dobrá
Výstražné označení	Viz. Bezpečnostní list Pozor! Vzhledem k možnosti samovznícení je třeba obal se zbytky barvy a použitý absorční materiál uchovat ve sběrných uzavíratelných nádobách.

POKYNY PRO POUŽITÍ

- Příprava povrchu** Z povrchu odstraníme všechny odlepující se části, špínu a prach ocelovým kartáčem nebo škrabkou. Ty části, které jsou napadeny plísní, umyjeme pro tento účel vhodným roztokem , a pak je pečlivě opláchneme vodou. Dřevo napustíme impregnačí WOODEX.
- Natírání** Před použitím i během používání barvu pečlivě promícháme. Barvu nanášíme štětcem, kartáčem nebo stříkáním.
- Nové dřevo natíráme WOODEXem 1 - 2 krát, záleží, jak tmavý odstín chceme získat. První nátěr doporučujeme provést štětcem. Po stříkání povrch vyrovnáme štětcem. Pokud nátěr pouze obnovujeme, stačí jej provést jednou. Nezapomeneme dobře natřít i konce dřeva. První nátěr lze také provést netónovanou barvou, ostatní vrstvy by měly být již tónovanou barvou.
- Podmínky při práci** Povrch musí být suchý. Vlhkost dřeva může být max. 20% hmotnosti suchého dřeva. Při práci má být teplota vzduchu, povrchu a barvy nad +5°C, při relativní vlhkosti vzduchu pod 80%.

**MÁTE-LI ZÁJEM O BEZPEČNOSTNÍ LIST TOHOTO VÝROBKU,
OBJEDNEJTE SI JEJ [ZDE](#).**

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou jen uvádějící, neboť podléhají mimo jiné výběru odstínů, konečnému efektu atd. Vzhledem k tomu, že nemůžeme ovlivnit práci s barvou a okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá výrobním normám firmy TEKNOS. Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě.