

FERREX PODKLAD



ANTI-KOROZÍ BARVA

Typ barvy: Barva je rychle schnoucí, na bázi umělé pryskyřice, s aktivními bezolovnatými a bezchromovými antikorozními pigmenty.

Užití: Barva je určena k podkladovému nátěru aut, strojů a jiných přístrojů, kde je vyžadována rychle schnoucí a dobře přilnavá a brousitelná vrstva. Jako vrchní barva lze použít rychle schnoucí alkydové barvy nebo barvy na bázi umělé pryskyřice.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Netěkavé látky: Kolem 47 % vol.

Doporučená tloušťka filmu a spotřeba: S uchý film 40 mikronů, mokry film 85 mikronů

Teoretická spotřeba: 11,8 m²/l

Praktická spotřeba: Údaje záleží na technice natírání, na vlastnostech povrchu a při stříkání na úniku materiálu.

Doba schnutí, +23°C, r.v. 50%: proti prachu za 15 minut, na dotek za 30 minut, druhý nátěr za 1 hod.

Ředidlo: TEKNOSOLV 1639

Konečný efekt: mat

Odstíny: světle šedá



POKYNY PRO POUŽITÍ

Příprava povrchu:

Nové povrchy: Mastnotu a olej omyjeme např. ředidlem TEKNOSOLV 1621. Okuje a rez odstraníme odrezovacími metodami.

Podmínky pro přípravu: Místo a dobu je třeba zvolit tak, aby se povrch před dalším zpracováním neznečistil nebo nezvlhl.

Natírání:


Před natíráním barvu pečlivě promícháme. Nanášíme štětcem, vzduchovým a vysokotlakým stříkacím zařízením. Při vzduchovém stříkání ředíme barvu ředidlem TEKNOSOLV 1639 (DIN 4 asi 30s) a stříkáme ve dvou vrstvách po 15-20 min. U vysokotlakového stříkání vhodný otvor trysky je 0,015-0,021". Povrch nebrousíme mokřý.

Podmínky pro natírání: Povrch musí být suchý. Při práci a při schnutí barvy má být teplota vzduchu, povrchu a barvy nad +5 °C a relativní vlhkost vzduchu pod 80%.

TEKNOS OY

Takkatie 3, PL 107, 00371 HELSINKI
Spiselvägen 3, PB 107, 00371 HELSINGFORS
Puh. / Tel. (09) 506 091, Fax (09) 506 095 01
www.teknos.com

Výhradní dovozce:

finnproduct 

FINNPRODUCT, s.r.o.

Husitská 54
130 00 Praha 3
Tel.: +420 222 541 281
Tel./fax: +420 222 540 517
E-mail: barvy@finnproduct.cz

Váš prodejce: