

UNIVERZÁLNÍ BARVA

FUTURA 3, 40, 90



Typ barvy: tixotropní uretanovoalkydová barva.

Užití: Na vnitřní a vnější dřevotřísku, dřevo, kov např. okenní rámy, dveře, stěny a stropy kuchyní, koupelen, zahradní nábytek, zemědělské stroje apod.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Netěkavé látky: asi 53 % vol.

Praktická spotřeba: 8 - 12 m²/l na hladký povrch jedním nátěrem.

Hustota: 1,3 g/ml

Doba schnutí, +23°C: Proti prachu za 4 hodiny. Druhý nátěr, druhý den.

Ředidlo, mytí pomůcek: TEKNOSOLV 1621, při stříkání TEKNOSOLV 9500.

Konečný efekt: FUTURA 3 - mat, FUTURA 40 - pololesk, FUTURA 90 - lesk

Odstíny: Podle Teknomix tónovacího systému.




POKYNY PRO POUŽITÍ

- Příprava povrchu:** Povrch musí být čistý. Dříve natřené povrchy očistíme roztoky a opláchneme pečlivě teplou vodou. Starou oprýskanou barvu odstraníme. Lesklé a tvrdé povrchy zbrousíme do matu. Z kovových povrchů odstraníme rez kartáčováním. Díry a praskliny zatmelíme. Povrch zbrousíme a brusný prach odstraníme.
- Podkladový nátěr:** Kovové předměty natřeme podkladovou barvou. Nové dřevěné povrchy a dřevotřískové desky natřeme podkladovou barvou FUTURA 3.
- Natírání:** Před použitím barvu pečlivě promícháme. Nanášíme štětcem, válečkem, stříkacím zařízením (otvor rozprašovače 0.009-0.013"). Při nanášení stříkáním barvu ředíme 5-15% ředidlem TEKNOSOLV 9500.
- Podmínky pro aplikaci:** Povrch musí být suchý. Při práci a při schnutí barvy má být teplota vzduchu, povrchu a barvy nad +5 °C a relativní vlhkost vzduchu pod 80%.

TEKNOS OY

Takkatie 3, PL 107, 00371 HELSINKI
Spiselvägen 3, PB 107, 00371 HELSINGFORS
Puh. / Tel. (09) 506 091, Fax (09) 506 095 01
www.teknos.com

Výhradní dovozce:

finnproduct 

FINNPRODUCT, s.r.o.

Husitská 54
130 00 Praha 3
Tel.: +420 222 541 281
Tel./fax: +420 222 540 517
E-mail: barvy@finnproduct.cz

Váš prodejce: