

# HELO

## SPECIÁLNÍ LAK



**Typ laku a použití:** HELO je uretanovo-alkydový lak, tudíž má dobrou odolnost a rychle zasychá. Je vhodný pro natírání jacht i pro jiné náročné dřevěné venkovní i vnitřní zařízení.

**Zvláštní vlastnosti:** Odolnost proti povětrnostním vlivům a vodě je velmi dobrá. Lakový nátěr si udržuje pěkný lesk a nepraská. Lak obsahuje ochranu proti UV-záření, a proto nátěr téměř nežloutne. Lak nebledne ani když na něj působí slaná voda. Chrání dřevo před ztrátou barvy a vytvořením trhlinek. Lakovaný povrch je tvrdý, přitom pružný, a tak odolává opotřebování a nárazům. Saponátové roztoky, mastnota ani olej ho nepoškodí. Používá se všude, kde je potřeba trvanlivosti lakového nátěru - na jachty, dveře, okenní rámy, podlahy, nábytek atd.

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Netěkavé látky:** asi 50 % vol.

**Praktická spotřeba:** 10 - 14 m<sup>2</sup>/l na jeden nátěr.

**Hustota:** kolem 0,9 g/ml

**Doba schnutí, +23°C, r.v. 50%:** Proti prachu za 1 hodinu, na dotek za 6 hod., druhý nátěr za 16 hod.

**Ředidlo, mytí pomůcek:** TEKNOSOLV 1621

**Konečný efekt:** Lesk, pololesk, mat

**Odstíny:** Bezbarvý



## POKYNY PRO POUŽITÍ

### Příprava povrchu:

Z natíraných povrchů odstraníme špínu a mastnotu. Starý a nepoškozený lakový povrch zbrousíme na mat. Jestliže povrch je chátrající a odlepuje se, seškrábe se do čista pomocí odlakovače. Také opatrné opálení můžeme použít. Poté povrch vyhladíme. Lodě, okenní rámy a jiná náchylná místa natřeme před lakováním bezbarvým impregnačním nátěrem WOODDEX KYLLÄSTE. Poté povrch ještě jednou zbrousíme. Lak chrání především před hnilobou a ztrátou barvy.

### Použití

Lak důkladně promícháme, vždy používáme HELO lesk jako spodní nátěr, zředíme ho přidáním 20% ředidla TEKNOSOLV 1621. Pro venkovní použití se provádějí 3 - 4 nátěry, povrch mezi jednotlivými nátěry lehce přebrousíme. Pro vnitřní použití postačí 2 - 3 nátěry.

### Podmínky pro natírání:

Povrch musí být suchý. Při práci a při schnutí barvy má být teplota vzduchu, povrchu a barvy nad +5 °C a relativní vlhkost vzduchu pod 80%.

**VAROVNÉ ZNAČENÍ: Hořlavá**

### TEKNOS OY

Takkatie 3, PL 107, 00371 HELSINKI  
Spiselvägen 3, PB 107, 00371 HELSINGFORS  
Puh. / Tel. (09) 506 091, Fax (09) 506 095 01  
www.teknos.com

### Výhradní dovozce:

**finnproduct** 

**FINNPRODUCT, s.r.o.**

Husitská 54  
130 00 Praha 3  
Tel.: +420 222 541 281  
Tel./fax: +420 222 540 517  
E-mail: barvy@finnproduct.cz

Váš prodejce: