

TIMANTTI 3

ZÁKLADOVÁ BARVA



Typ barvy: Vodou ředitelná matná akrylátová základová barva.

Užití: Na dřevěné, betonové, tmelené, dřevovláknité, dřevotřískové, a sádrové desky, na omítku, cihly a galvanizované plechy v suchých vnitřních prostorech. Je vhodná i na dřívě alkydovými a disperzními barvami natírané povrchy.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Netěkavé látky: Asi 40 % vol

Hustota: Kolem 1,6 g/ml

Praktická spotřeba: 5 - 8 m²/l

Doba schnutí, +23°C, r. v. 50%: Proti prachu za 1/2 hodiny, suchá za 1-2 hodiny

Ředidlo a mytí pomůcek: voda. Všechny pomůcky nutno umýt ihned po použití saponátem v teplé vodě.

Konečný efekt: Mat

Odstíny: Bílý, může být obarven dle vzorkovníku na světlé odstíny. Odstíny nejsou zcela přesné.



POKYNY PRO POUŽITÍ

Příprava povrchu: Nové povrchy zbavíme prachu a špíny. Dříve natřené povrchy omyjeme patřičným čistícím prostředkem, opláchneme teplou vodou. Tvrdé a lesklé povrchy zbrousíme. Případné vrstvy vápenných barev zcela odstraníme. Kovové povrchy natřeme základovou barvou FUTURA 3.

Natírání: Barvu pečlivě promícháme, nanášíme válečkem, štětcem nebo stříkacím zařízením. Vhodný otvor rozprašovače 0,020 0,023". Povrch musí být suchý. Doporučená teplota vzduchu, natíraného povrchu a barvy je nad +5°C, při relativní vlhkosti vzduchu pod 80%. Dobrá ventilace urychluje schnutí.


Konečný nátěr: Lze provést po 1-2 hodinách.
Vhodné vrchní barvy jsou např. disperzní barvy TIMANTTI 20 nebo TIMANTTI 60 .

Skladování: NESMÍ ZMRZNOUT

TEKNOS OY

Takkatie 3, PL 107, 00371 HELSINKI
Spiselvägen 3, PB 107, 00371 HELSINGFORS
Puh. / Tel. (09) 506 091, Fax (09) 506 095 01
www.teknos.com

Výhradní dovozce:

finnproduct 

FINNPRODUCT, s.r.o.

Husitská 54
130 00 Praha 3
Tel.: +420 222 541 281
Tel./fax: +420 222 540 517
E-mail: barvy@finnproduct.cz

Váš prodejce: