

TYP BARVY Univerzální matná alkydová základová barva.

UŽITÍ Jako základ na vnější a vnitřní nátěr okenních rámců, dveří, zahradního nábytku, dřevotřísku, dřevovláknité a sádrové desky. Dále se hodí jako základový nátěr na radiátory, potrubí, plechy a pozinkované povrchy, na sklo, dlaždice a PVC v interiérech. Lze použít i na nátěr vnitřních stropů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Netěkavé látky Asi 50% vol

VOC EU VOC /katA/d/: 400g/l 2007. VOC výrobku: max. 400g/l
Praktická spotřeba 8 - 10 m²/l - jedna vrstva, na hladký povrch.
5 - 6 m²/l - na neopracovaný povrch

Hustota Asi 1,4 g/ml

Doba schnutí, +23°C, r.v. 50%

Proti prachu za 2 hod.
Druhý nátěr za 6 hod.

Ředidlo TEKNOSOLV 1621 nebo při stříkání TEKNOSOLV 9500.

Konečný efekt Mat

Odstín Bílý a báze 3. Lze tónovat Teknomix tónovacími pastami. Přesnost odstínu není u této barvy dokonalá. [Vzorkovník Futura](#).

Varovné značení viz. Bezpečnostní listy
Pozor! Vzhledem k možnosti samovznícení je třeba obal se zbytky barvy a použitý absorční materiál uchovat ve sběrných uzavíratelných nádobách.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Příprava povrchu	Z povrchů odstraníme odlepující se části, špínu a prach. Z ocelových povrchů odstraníme rez ocelovým kartáčem. Odlupující se barvu a případné vrstvy natřené latexovými barvami odstraníme. Lesklé a tvrdé povrchy zbrousíme a brusný prach odstraníme. Suky dřevěných povrchů natřeme lakem na suky.
Natírání	Před natíráním barvu pečlivě promícháme. Barvu určenou na nátěr dřevěných povrchů zředíme asi 5-10% ředidlem TEKNOSOLV 1621. Barvu nanášíme štětcem, válečkem nebo stříkáním. Otvor rozprašovače 0,013 - 0,020". Pro stříkání barvu naředíme 5 - 15% ředidlem TEKNOSOLV 9500.
Podmínky pro práci	Povrch musí být suchý. Při práci a při schnutí barvy má být teplota vzduchu, povrchu a barvy nad +5°C, relativní vlhkost vzduchu pod 80%.
Vrchní nátěr	Provedeme vrchními barvami FUTURA nebo disperzními barvami po 6ti hodinovém schnutí.

**MÁTE-LI ZÁJEM O BEZPEČNOSTNÍ LIST TOHOTO VÝROBKU,
OBJEDNEJTE SI JEJ [ZDE](#).**

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou jen uvádějící, neboť podléhají mimo jiné výběru odstínů, konečnému efektu atd. Vzhledem k tomu, že nemůžeme ovlivnit práci s barvou a okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá výrobním normám firmy TEKNOS. Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě.