

<b>TYP BARVY</b>	Pololesklá tixotropní uretanovo-alkydová barva.
<b>UŽITÍ</b>	Vnitřní a vnější - na dřevotřísku, dřevo a kov, např. okenní rámy, dveře, stěny a stropy kuchyní a koupelen, zahradní nábytek, zemědělské stroje apod.  Vyvarujte se užití tmavých odstínů v exteriéru.

---

#### **TECHNICKÉ ÚDAJE**

<b>Netěkavé látky</b>	Asi 53% vol.
<b>Vypařující se organické látky</b>	EU VOC hranice hodnoty /kat.A/d/: 400 g 2007 VOC výrobku: max 400g/l
<b>Praktická spotřeba</b>	8 - 12 m <sup>2</sup> /l na hladký povrch jedním nátěrem.
<b>Hustota</b>	1,3 g/ml
<b>Doba schnutí, +23°C</b>	Proti prachu            za 4 hodiny Druhý nátěr            druhý den
<b>Ředidlo, mytí pomůcek</b>	TEKNOSOLV 1621, při stříkání TEKNOSOLV 9500.
<b>Konečný efekt</b>	Pololesk
<b>Odstíny</b>	Podle Teknomix tónovacího systému. <a href="#">Vzorkovník Futura.</a>

**VÝSTRAŽNÉ OZNAČENÍ** Hořlavá.

Pozor! Kvůli možnému samovznícení je třeba obal se zbytky barvy a použitý absorční materiál uchovat ve sběrných uzavíratelných nádobách.

## POKYNY PRO POUŽITÍ

- Příprava povrchu** Povrch musí být čistý.  
Dříve natřené povrchy omyjeme čistícími roztoky a opláchneme pečlivě teplou vodou.  
Starou, oprýskanou barvu odstraníme.  
Lesklé a tvrdé povrchy zbrousíme do matu.  
S kovových povrchů odstraníme rez kartáčováním.  
Díry a praskliny zatmelíme. Povrch zbrousíme a brusný prach odstraníme.
- Podkladový nátěr** Kovové předměty natřeme podkladovou barvou.  
Nové dřevěné povrchy a dřevotřískové desky natřeme podkladovou barvou FUTURA 3.
- Natírání** Před použitím barvu dobře promícháme. Nanášíme štětcem, válečkem, stříkacím zařízením (otvor rozprašovače 0.009 - 0.013")  
Při nanášení stříkáním barvu ředíme 5 - 15 % ředidlem TEKNOSOLV 9500.
- Podmínky pro aplikaci** Povrch musí být suchý. Při práci a schnutí barvy má být teplota vzduchu, povrchu a barvy nad +5°C při relativní vlhkosti vzduchu pod 80%.

**MÁTE-LI ZÁJEM O BEZPEČNOSTNÍ LIST TOHOTO VÝROBKU,  
OBJEDNEJTE SI JEJ [ZDE](#).**

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou jen uvádějící, neboť podléhají mimo jiné výběru odstínů, konečnému efektu atd. Vzhledem k tomu, že nemůžeme ovlivnit práci s barvou a okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá výrobním normám firmy TEKNOS. Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě.