

<b>TYP BARVY</b>	Lesklá, tixotropní uretanovo-alkydová barva.
<b>UŽITÍ</b>	Na natírání dřevěných povrchů, na podkladovou barvou natřené kovové povrchy v interiérech i v exteriérech, např. okenní rámy, dveře, stěny a stropy kuchyní a koupelen, zahradní nábytek, zemědělské stroje apod.

---

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

<b>Netěkavé látky</b>	Asi 45% vol.
<b>Vypařující se organické Látky</b>	EU VOC hranice hodnoty /KAT.a/D/: 400g/l 2007 VOC výrobku: max. 400g/l
<b>Praktická spotřeba</b>	8 - 12 m <sup>2</sup> /l na hladký povrch, jeden nátěr.
<b>Hustota</b>	1.1 g/ml
<b>Doba schnutí, +23 °C</b>	Proti prachu za 4 hodiny Druhý nátěr druhý den
<b>Ředidlo, mytí pomůcek</b>	TEKNOSOLV 1621, při stříkání TEKNOSOLV 9500.
<b>Konečný efekt</b>	Lesk
<b>Odstíny</b>	Podle Teknomix tónovacího systému. <a href="#">Vzorkovník Futura.</a>

**VÝSTRAŽNÉ OZNAČENÍ :**

Hořlavá.  
Pozor! Kvůli možnému samovznícení je třeba obal se zbytky barvy a vzniklý absorpční materiál uchovat ve sběrných uzavíratelných nádobách.

## POKYNY PRO POUŽITÍ

- Příprava povrchu** Povrch musí být čistý.  
Dříve natřené povrchy omyjeme čistícími roztoky a opláchneme pečlivě teplou vodou.  
Starou oprýskanou barvu odstraníme.  
S kovových povrchů odstraníme rez okartáčováním.  
Lesklé a tvrdé povrchy zbrousíme do matu.  
Díry a praskliny zatmelíme. Povrch zbrousíme a brusný prach odstraníme.
- Podkladový nátěr** Povrchy, zejména nové dřevěné a dřevotřískové povrchy natřeme podkladovou barvou FUTURA 3.
- Natírání** Před použitím barvu dobře promícháme. Nanášíme štětcem, válečkem, stříkacím zařízením (tryska 0.009 - 0.013" ). Při nanášení stříkáním barvu ředíme 5 - 15% ředidlem TEKNOSOLV 9500.  
Případně druhý nátěr nanášíme druhý den.
- Podmínky pro natírání** Povrch musí být suchý. Při práci a schnutí barvy má být teplota vzduchu, povrchu a barvy nad +5 °C při relativní vlhkosti vzduchu pod 80%.

HOŘLAVÁ

**MÁTE-LI ZÁJEM O BEZPEČNOSTNÍ LIST TOHOTO VÝROBKU,  
OBJEDNEJTE SI JEJ [ZDE](#).**

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou jen uvádějící, neboť podléhají mimo jiné výběru odstínu, konečnému efektu atd. Vzhledem k tomu, že nemůžeme ovlivnit práci s barvou a okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá výrobním normám firmy TEKNOS. Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě.