

<b>TYP BARVY</b>	Matná, vodou ředitelná, venkovní akrylátová krycí barva na dřevěné povrchy. Matný a tvrdý film je velmi odolný.
<b>UŽITÍ</b>	Na nové a dříve akrylátovými/olejovými barvami natřené dřevěné povrchy, např. venkovní stěny, podhledy, obklady apod.
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b>	
<b>Netěkavé látky</b>	Asi 36 vol% EU VOC limit (kat A/e): 130 g/l. VOC výrobku max. 130 g/l
<b>Praktická spotřeba</b>	5 – 8 m <sup>2</sup> /l
<b>Hustota</b>	Asi 1,2 g/ml
<b>Doba schnutí, +23°C, RH 50%</b>	
- proti prachu	za 1 hod
-druhý nátěr	za 4 hod
<b>Ředidlo a mytí pomůcek</b>	Voda. Pomůcky opláchneme ihned po použití teplou vodou a saponátem.
<b>Konečný efekt</b>	Mat
<b>Odstíny</b>	Báze 1, 3, černý. Teknomix
<b>Odolnost vůči počasí</b>	Velmi dobrá

## **POKYNY PRO POUŽITÍ**

### **Příprava povrchu**

NOVÉ POVRCHY natřeme co nejdříve. Alespoň podkladovou barvu či impregnaci nanese na čerstvou stavbu. Nové povrchy očistíme od prachu a špíny. Povrch opatříme bezbarvou impregnací WOODOX AQUA BASE a necháme 1 den schnout. Impregnované dřevo natřeme základovou barvou NORDICA PRIMER. Kovové části natřeme barvou FERREX AQUA.

#### **DŘÍVE NATŘENÉ NEBO STARÉ POVRCHY:**

Odstraníme odlupující se části, špínu a prach. Staré, nekvalitní vrstvy barev zcela odstraníme (kartáčováním), neboť přilnavost na příliš tlusté vrstvy je horší. Povrch opatříme bezbarvou impregnací WOODOX AQUA BASE a necháme 1 den schnout. Jako podkladový nátěr lze použít barvu NORDICA PRIMER.

### **Vrchní nátěr**

Abychom dosáhli jednolitého výsledku, použijeme najednou dostatečné množství barvy. Barvu ředíme dle potřeby vodou 5-10%. Ředění zpomaluje schnutí barvy a usnadňuje tak natírání při vyšších teplotách. Ředění může však oslabit krycí schopnost barvy. Barvu pečlivě zamícháme a nanášíme štětcem nebo stříkáním (otvor trysky 0,015-0,019"), poté povrch vyhladíme štětcem.

### **Podmínky pro natírání**

Povrch musí být suchý. Vlhkost dřeva může být max. 20% suché váhy. Při natírání a schnutí barvy musí být teplota vzduchu, povrchu a barvy nad +5°C při relativní vlhkosti vzduchu pod 80%.

Vyvarujeme se natírání na přímém slunci, kdy teplota stoupne nad +40°C.

### **Skladování**

Nesmí zmrznout. Skladujeme v chladu a v hermeticky uzavřených nádobách.

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou jen uvádějící, neboť podléhají mimo jiné výběru odstínu, konečnému efektu atd. Vzhledem k tomu, že nemůžeme ovlivnit práci s barvou a okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá výrobním normám firmy TEKNOS. Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě.