

TYP BARVY Vodou ředitelná matná akrylátová základová barva.

UŽITÍ Na dřevěné, betonové, tmelené, dřevovláknité, dřevotřískové, a sádrové desky, na omítku, cihly a galvanizované plechy v suchých vnitřních prostorech. Je vhodná i na dřívě alkydovými a disperzními barvami natírané povrchy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Netěkavé látky Kolem 39% vol.

VOC limity EU VOC (kat A/a): 30 g/l 2010. VOC výrobku: max. 30 g/l

Hustota Kolem 1,6 g/ml

Praktická spotřeba 5 - 8 m²/l

**Doba schnutí, +23°C,
rel.vlhkost 50%** Proti prachu ½ hod
Suchá 1 - 2 hod

Ředidlo Voda. Všechny pomůcky nutno umýt ihned po použití saponátem v teplé vodě.

Konečný efekt Mat

Odstín Bílý, může být obarven dle vzorkovníku na světlé odstíny. Odstíny nejsou zcela přesné.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Příprava povrchu Nové povrchy zbavíme prachu a špíny. Dřívě natřené povrchy omyjeme patřičným čisticím prostředkem, opláchneme teplou vodou. Tvrdé a lesklé povrchy zbrousíme. Případné vrstvy vápenných barev zcela odstraníme. Kovové povrchy natřeme základovou barvou FUTURA 3.

Použití Barvu pečlivě promícháme, nanášíme válečkem, štětcem nebo stříkacím zařízením. Vhodný otvor rozprašovače 0,020 – 0,023".
Povrch musí být suchý. Doporučená teplota vzduchu, natíraného povrchu a barvy je nad +5°C, při relativní vlhkosti vzduchu pod 80%. Dobrá ventilace urychluje schnutí.

Konečný nátěr Lze provést po 1-2 hodinách.
Vhodné vrchní barvy jsou např. disperzní barvy TIMANTTI 20 nebo TIMANTTI 60 .

NESMÍ ZMRZNOUT

**MÁTE-LI ZÁJEM O BEZPEČNOSTNÍ LIST TOHOTO VÝROBKU,
OBJEDNEJTE SI JEJ [ZDE](#).**

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou jen uvádějící, neboť podléhají mimo jiné výběru odstínů, konečnému efektu atd. Vzhledem k tomu, že nemůžeme ovlivnit práci s barvou a okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá výrobním normám firmy TEKNOS. Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě.