

TYP BARVY Vinylová akrylátová barva základová

UŽITÍ Pro podkladové natření vnějšího kamenného povrchu, zvláště vhodný pro staré vápenné omítky a povrchy natřené vápennou barvou, nátěr vniká do podkladu a spojí se s pórovitou vrchní vrstvou. Nátěr lze také použít k nabílení stropů a stěn starých průmyslových objektů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Netěkavé látky	Kolem 50% vol.	
Praktická spotřeba	4 - 6 m ² /l	
Hustota	1,4 g/ml	
Doba schnutí, +23°C	Proti prachu	za 1/2 hod
	Suchá	za 2 - 3 hod
Ředidlo	SOLVO 1	
Konečný efekt	Mat	
Odstín	Bílý	
Odolnost proti povětrnostním vlivům	Výborná	
Výstražné označení	Hořlavá	

POKYNY PRO POUŽITÍ

- Příprava povrchu** Povrch před natíráním očistíme proudem vody dokud jej nezbavíme špíny a nepřílnavých částic. Je-li nutno, můžeme použít i škrabku nebo mokrého pískování. Povrch je třeba urovnat vhodnou maltou, nové stavby necháme vyschnout.
- Použití** Barvu před použitím pečlivě promícháme. Nanášíme válečkem, štětcem nebo stříkacím zařízením. Otvor rozprašovače stříkacího zařízení 0,020 - 0,023". Barvu případně ředíme 5 - 10%, např. při nanášení na vápenné nátěry nebo při obnově nátěru průmyslových hal.
- WINTEROL-PRIMER se může zanechat i jako konečný nátěr, např. na stropech průmyslových hal.
- Podmínky pro natírání** Při práci a schnutí barvy má být teplota vzduchu, povrchu a barvy nad +5°C při relativní vlhkosti vzduchu pod 80%.
- Vrchní nátěr** Aplikuje se nejdříve za 2 hodiny za příznivých podmínek fasádní barvou WINTEROL. V interiéru se jako vrchní nátěr mohou použít i jiné barvy, vhodné na daný povrch.
- V chladných a vlhkých podmínkách se vrchní nátěr aplikuje nejdříve až druhý den.

**MÁTE-LI ZÁJEM O BEZPEČNOSTNÍ LIST TOHOTO VÝROBKU,
OBJEDNEJTE SI JEJ [ZDE](#).**

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou jen uvádějící, neboť podléhají mimo jiné výběru odstínů, konečnému efektu atd. Vzhledem k tomu, že nemůžeme ovlivnit práci s barvou a okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá výrobním normám firmy TEKNOS. Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě.