

TYP Impregnační ochrana dřevěných povrchů v exteriéru, provádějí se před jejich úpravou lazurou či lakem. Impregnace obsahuje látky, které se vsáknou hluboko do dřeva, nevytváří film a účinně zabezpečují povrch pro jeho následné ošetření různými nátěry.
Je vhodná na všechny druhy dřeva, i na mastné dřeviny jako dub, teak, mahagon apod.
Na palubky, terasy, mola a zahradní nábytek

TECHNICKÉ ÚDAJE

Netěkavé látky Asi 5% vol.

Vypařující se org. látky EU VOC limit (kat A/f): 130 g/l 2010. VOC výrobku: max. 130 g/l

Praktická spotřeba Neopracované dřevo: 4-8 m²/l
Ohoblované dřevo: 8 - 10 m²/l

Hustota Asi 0,8 g/ml

Doba schnutí, +23°C, RH 50% Nevytváří žádný film – povrch se zdá být suchý, jakmile mořidlo pronikne do dřeva. Povrch lze natřít či nalakovat za 1 hod, u vodou ředitelných barev za 16 hod..

Mytí pomůcek Ředidlem TEKNOSOLV 1621

Odstín bezbarvý

POKYNY PRO POUŽITÍ

Aplikace WOODEX BASE nanášíme na suchý a čistý povrch měkkým štětcem, stříkacím zařízením nebo ponořením na 15 min.-12h. Dřevo ponořené několik hodin bude dobře odolávat praskání.
Konce dřeva a i jiné velmi nasákové povrchy natřeme několikrát. Neabsorbovaný nátěr setřeme za 0,5-1 hodinu po natření.
Povrch musí být suchý.

Podmínky při natírání Vlhkost dřeva musí být pod 20%
Při natírání a při schnutí mořidla musí být teplota vzduchu, povrchu a mořidla nad 5°C při relativní vlhkosti vzduchu pod 80%.

**MÁTE-LI ZÁJEM O BEZPEČNOSTNÍ LIST TOHOTO VÝROBKU,
OBJEDNEJTE SI JEJ [ZDE](#).**

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou jen uvádějící, neboť podléhají mimo jiné výběru odstínu, konečnému efektu atd. Vzhledem k tomu, že nemůžeme ovlivnit práci s barvou a okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá výrobním normám firmy TEKNOS. Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě.